

Natopení kachlových kamen

V kachlových kamnech se doporučuje topit pouze suchým dřevem. Doporučuje se, aby jeden rok dřevo vysychalo pod střechou. Uhlí do kamen se dává jen výjimečně. Ostatní paliva např.: Plasty, dřevotříška, dřevo natřené barvou, dřevěné železniční pražce a podobné materiály jsou jako topidla **nepřípustná!** Jejich používání se dá snadno zjistit a v tomto případě nelze zaručit pevnost a životnost stavby.

Tabulka pro natopení kamen

Klasická metoda

1.-3. den: Každé dvě hodiny zapálit hrstku suchého dřeva. Nepřikládat, nechat vyhasnout a za dvě hodiny opakovat.

3.-6. den: Zatopit, jednou přiložit a nechat vyhasnout. Po dvou hodinách opakovat. Přikládejte stejné množství jakým jste zatápěli.

6.-12. den: Zatopit, dvakrát přiložit stejné množství jakým jste zatápěli. Za dvě hodiny postup opakujte.

12.-20. den: Ráno zatopte, topte klidným plamenem celé dopoledne, nechte vyhasnout.

20.-30. den: Ráno zatopte, topte klidným plamenem celé dopoledne, nechte vyhasnout. Po pěti hodinách od vyhasnutí topte stejně jako dopoledne.

Tímto způsobem jsou kamna vysušená a připravená na provoz. Každá odchylka od harmonogramu dobu vysoušení kamen prodlužuje. Kamna se samovolně nevysuší.

Může se stát, že při nedodržení vysoušecího postupu dojde k narušení pevnosti stavby. Rychlým vypařováním vody může poté dojít k popraskání spojů mezi kachlemi, což se projeví ve spárování. Kamna po dokončení nesmí promrznout, jinak se naruší pevnost pojidel, ve kterých je velké množství vody. v případě jakýchkoliv nejasností nás, prosím, kontaktujte.